

Product informatieblad

Editie: 03/2010

Identificatienummer:

Versie NL: 28/04/2010

SikaTack® Panel Primer

SikaTack® Panel Primer

Primer bij het SikaTack® Panel NL lijmsysteem

Product-omschrijving

SikaTack® Panel Primer is de primer bij plaatverlijming met het SikaTack® Panel NL lijmsysteem.

Toepassingsgebieden

SikaTack® Panel Primer wordt toegepast op de geschaafde houten regels en op de lijmzijde van de kunststofplaten. Raadpleeg de verwerkingsvoorschriften van het SikaTack® Panel NL lijmsysteem.

(Alleen toepassen op door Sika geteste gevelplaten)

Productgegevens**Vorm****Uiterlijk/kleur**

Zwart

Verpakking

Blik à 1000 ml

Opslag**Opslagcondities/
houdbaarheid**

In originele ongeopende verpakking droog opgeslagen tussen +10°C en +25°C circa 9 maanden.

Technische gegevens**Basis**

Gepigmenteerde oplosmiddelhoudende epoxyharsformulering

Soortelijk gewicht

1,0 kg/ltr.

DIN 51757

**Vaste stof gehalte
gewicht**

32%

Vlampunt

-4°C

Viscositeit

15 mPa•s

Systeeminformatie**Systeemopbouw****Verbruik**Bij een breedte van circa 50 mm circa 10 ml/m¹.**Ondergrond-
voorbehandeling/
primeren**

De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij van vet, olie en losse delen. De geschaafde vuren houten regels hebben geen andere voorbehandeling nodig dan het aanbrengen van de SikaTack® Panel Primer. Bij aluminium regels Sika® Primer-210 toepassen. De lijmzijde van de kunststofplaten moeten eerst worden geschuurd met Scotch-Brite (very fine) en vervolgens met Sika® Aktivator-205 worden schoongemaakt. Daarna wordt de SikaTack® Panel Primer aangebracht.

Bouw

