



# Prep P

## Product

Simson Prep P is een vloeibaar voorstrijkmiddel ter verbetering van de hechting van diverse Simson producten op poreuze ondergronden. Raadpleeg het technisch informatieblad van het betreffende product.

## Toepassingen

- Voorbehandeling van minerale ondergronden zoals (bak)steen, beton en gasbeton.
- Voorbehandeling van houten ondergronden (o.a. naden in teakhouten scheepsdekken).

## Verwerking

De ondergronden dienen schoon, vast, droog, stof- en vetvrij te zijn. Reinigen van de oppervlakken kan geschieden met Simson Cleaner E. Verpakking goed gesloten houden tot het moment van verwerking. Prep P niet vanuit de verpakking verwerken. Giet zoveel Prep P in een schoon glas of blik als men binnen 30 minuten kan verwerken. Resten niet meer gebruiken. Blik direct goed afsluiten. Maak bij het aanbrengen van Prep P steeds gebruik van een schone kwast. Voorzie zoveel mogelijk alléén de hechtvlakken van primer en wel zodanig dat de primer een gesloten laag c.q. film vormt. Prep P moet dun worden aangebracht. De verwerkingstemperatuur is vanaf +5°C tot +30°C. De minimale droogtijd van Prep P bedraagt 60 minuten. De beste hechting wordt bereikt, wanneer de afdichtingen c.q. verlijmingen binnen 6 uur na aanbrengen van Prep P worden gerealiseerd. Verwerk daarom niet meer voorbehandelingsmiddel dan binnen 6 uur aan voegen kan worden afgedicht. Vermijd aanraking van de gereinigde en voorgestreekte oppervlakken omdat vette vingers de hechting nadelig kunnen beïnvloeden. Condensvorming kan de hechting eveneens nadelig beïnvloeden. Verwerken van Prep P en daaropvolgend de afdichting van de voegen bij zeer hoge luchtvochtigheid bijvoorbeeld bij sterke mist, wordt afgeraden.

**Verbruik:** Afhankelijk van het type ondergrond is het verbruik 8-10 m<sup>2</sup> per liter.



## LIJMEN EN AFDICHTINGSMIDDELEN

### Prep P

#### Technische kenmerken

Droge stofgehalte	50%
Soortelijke massa	1,06 g/ml
Vlampunt	< 21°C
Droogtijd	> 60 minuten

**Kleur**  
lichtgeel/transparant

**Verpakking**  
blik 500 ml

**Artikelcode**  
023300

#### Opslag en stabiliteit

Prep P is 9 maanden houdbaar in niet-geopende originele verpakking onder droge condities bij temperaturen van +5°C tot +30°C.

#### Informatie aanvraag

De volgende publicatie is op verzoek verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad (VIB)

#### Bostik B.V.

Postbus 303  
5201 AH 's-Hertogenbosch  
Tel: +31 (0)73 6 244 244  
Fax: +31 (0)73 6 244 344  
E-mail: [infonl@bostik.com](mailto:infonl@bostik.com)  
Internet: [www.bostik.nl](http://www.bostik.nl)

#### Bostik Belux SA-NV

Meulestedekaai 86  
B-9000 Gent  
Tel: +32 (0)9 255 17 00  
Fax: +32 (0)9 255 17 01  
E-mail: [info@bostik.be](mailto:info@bostik.be)  
Internet: [www.bostik.be](http://www.bostik.be)