

Batuband

ZELFKLEVENDE AFDICHTINGSBAND

VOORDELEN

- Gemakkelijk verwerkbaar, ook bij lage temperaturen
- Hoge kleefkracht
- Goede vervormbaarheid, blijvend flexibel

PRODUCT

Batuband is een zelfklevende 1,2 mm dikke, bitumineuze afdichtingsband, voorzien van een aluminiumfolie. Het oppervlak van de toegepaste aluminiumfolie heeft een speciale behandeling ondergaan, is UV-bestendig en heeft een goede mechanische duurzaamheid. De massa bestaat uit elastomeerbitumen en hoogwaardige kleefharsen, die door een gesiliconiseerde folie beschermd wordt.

TOEPASSINGEN

- Afdichten van dakvensters, dakkapellen, lichtkoepels en lichtstraten.
- Bescherming van borstweringen, dakranden en daktrimmen.
- Afdichtingen van dakdoorvoeren.
- Afdichten van naden tussen (prefab)elementen
- Waterdicht inbouwen van kozijnen in wandelementen.
- Reparatie van loodslabben, dakgoten, regenpijpen en bitumineuze dakbedekkingen.

EIGENSCHAPPEN

- Goed bestand tegen regen, UV-straling, buitentemperaturen en luchtverontreiniging.
- Gemakkelijk verwerkbaar (ook bij lagere temperaturen).
- Hoge kleefkracht.
- Goede vervormbaarheid, blijvend vormvast.
- Uitstekende hechting op bitumen.
- Goede hechting op metalen (zoals lood, aluminium, koper, staal), op glas en op diverse kunststoffen.

VERWERKING

Ondergrond: moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Roest en losse verf met staalborstel verwijderen. Metalen ondergronden eerst ontvetten, bijvoorbeeld met Cleaner 14. Zeer ruwe ongelijkmatige oppervlakken afstrijken met Elastorooft. Op poreuze ondergronden Batuband Primer gebruiken. Respecteer de droogtijd zoals vermeld op de verpakking. Verwerkingstemperatuur: van +5°C tot +40°C. Bij lagere temperaturen kan de kleefmassa eventueel voorzichtig met propaanbrander of föhn (hete lucht) verwarmd worden. Daarbij moet men wel de juiste



veiligheidsvoorzorgen in acht nemen.

Aanbrengen: De folie blijft glad als bij het afrollen gelijktijdig de gesiliconiseerde folie wordt verwijderd. In dezelfde handeling het band op de bestemde plaats plakken. Men kan natuurlijk ook eerst de gewenste lengte afknippen en kort voor het aanbrengen de releasefolie verwijderen. De aanvangshechting is hoog; correctie is praktisch niet mogelijk. Niet met te lange stukken werken. Bij overlappingsen een minimale breedte van 5 cm aanhouden. Het gehele oppervlak goed aandrukken/aanwrijven met de hand, een doek of een roller. Eventuele luchtblazen naar de kant wegstrijken, probeer het insluiten van luchtblazen te voorkomen.

OPMERKINGEN

In voegen zacht rondschuim aanbrengen. Het schuim dient boven het oppervlak uit te steken. Batuband vervolgens over de voeg heen plakken. Bij werking van de ondergrond kan de band dan spanningsloos meebewegen. Batuband niet in metselen of in beton meestorten. Niet verwerken bij vorst of regen. Niet toepassen in combinatie met weekmakerhoudend PVC.

OPSLAG EN STABILITEIT

Koel, beschermd tegen directe zonnestraling en droog opslaan in ongeopende en originele verpakking bij +5°C tot +30°C. De rollen altijd staand op de snijkanten bewaren. Hoewel de eigenschappen van de rollen lange tijd onveranderd blijven, wordt geadviseerd om de rollen binnen 12 maanden na productiedatum te verwerken.

INFORMATIE AANVRAAG

Veiligheidsinformatieblad is op bostikds.thewerco.com

Artikelcode	EAN code	Breedte (10m rol lengte)	Verpakt per
30607995	4008373126323	5cm grijs	6
30607996	4008373126330	7,5cm grijs	4
30607997	4008373126347	10cm grijs	3
30607998	4008373126354	15cm grijs	2
NNB	NNB	22,5cm grijs	1
30607999	4008373126361	30cm grijs	1
30608001	4008373126378	5cm aluminium	6
30608002	4008373126385	7,5cm aluminium	4
30608003	4008373126392	10cm aluminium	3
30608004	4008373126408	15cm aluminium	2
NNB	NNB	22,5cm aluminium	1
30608005	4008373126415	30cm aluminium	1

Technische kenmerken	
Basisgrondstof massa	met synthetisch rubber gemodificeerd bitumen
UV-bestendigheid	goed
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot ca. +80°C
Corrosiebestendigheid	goed
Gewicht	ca. 1,85 kg/m ²
Totale dikte	1,2 mm
Dikte van de kleefmassa	0,9 mm
Dikte van de folie	0,3 mm
Verwekingspunt	> 95°C (DIN 52011)
Koude flexibiliteit	< -40°C (DIN 52123)
Kleefkracht op staal	38 N/mm ² (ISO 4624)
Rollengte	10 meter
Kleur	Grijs of aluminium

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17



Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86 B-9000
Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be